

SILTEK ARM-MIX E-120

КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1300 0517

ОПИС

Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т. ін.) при влаштуванні, ремонті та опорядженні поверхонь, всередині та зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для термінового закінчення робіт при зниженні температури.

ВЛАСТИВОСТІ

- Широка сфера застосування;
- Надає розчину міцності;
- Надає розчину еластичності;
- Надає розчину водостійкості.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Грунтівка: Biostop E-112.

СКЛАД

- полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною грунтівкою Siltek Biostop E-112;


- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- композицію перед використанням ретельно перемішати;
- приготувати розчинну суміш, застосовуючи замість води композицію Siltek Arm-mix E-120 згідно вказівок щодо приготування;



ЗБІЛЬШЕННЯ
МІЦНОСТІ
ПРИ ВИГІНІ
>30 %



ЗБІЛЬШЕННЯ
АДГЕЗІЇ
ДО БЕТОНУ
>60 %



ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
РОЗЧИНУ
>50 %

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Збільшення міцності при вигині* | не менше, ніж на 30 % |
| Збільшення адгезії до бетону* | не менше, ніж на 60 % |
| Зменшення водопоглинання розчину* | не менше, ніж на 50 % |
| Витрата композиції | згідно інструкції на суху суміш |

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

- використати розчинну суміш, дотримуючись інструкції щодо застосування;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;

- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності композиції рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015