

SILTEK DECOR SILICON PRO ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОНОВА СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»

ВІДРО 25 кг

Камінцева 1,5 мм	база DA:	1300 0413
Камінцева 1,5 мм	база DC:	1300 0415
Камінцева 2 мм	база DA:	1300 0417
Короїд 2 мм	база DA:	1300 0419
Короїд 2 мм	база DC:	1300 0421

ОПИС

Готова до застосування, тонкошарова силіконова штукатурка для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь зовні будівель (бетон, штукатурка і т. ін.).

ЗАСТОСУВАННЯ

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торгівельних, адміністративних, промислових будівель. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для зовнішніх поверхонь;
- Тонується у світлі та темні кольори;
- Має властивості самоочищення;
- Оптиміальний захист фасаду від дії вологи при високій паропроникності;
- Захищає фасад від дії УФ-випромінювання;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Еластична;
- Містить армуючі волокна, що запобігають утворенню мікротріщин.

СКЛАД

- водно-полімерна латексна дисперсія, армуючі волокна, силіконова смола, заповнювачі, функціональні добавки.


ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- підготовлена до нанесення штукатурки поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою, однорідною за водопоглинанням та рівною, без напливів розчину (перепад по площині повинен становити не більше 2 мм на 2 погонних метра);
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- невеликі нерівності, напливи розчину, зняти за допомогою шпателя та зашкурити наждачною теркою;

- для забезпечення кращого зчеплення декоративної штукатурки з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:
 - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невисокою міцністю обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
 - перед нанесенням штукатурки поверхню обов'язково обробити ґрунт-фарбою Siltek Contact Silicon ES-10, тонувану під колір штукатурки;
- проґрунтовані поверхні перед початком виконання робіт витримати не менше 4 годин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- штукатурку перед застосуванням ретельно перемішати;
- нанести штукатурку на поверхню металевим шпателем з нержавіючої сталі суцільно без пропусків та вирівняти на максимальну товщину шару. До створення фактурної поверхні необхідно приступати одразу після нанесення, використовуючи пластикову терку, але не



ВІТРАТА СУМІШІ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНОСТІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ



ВОДО-ВІДШОВХУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина	приблизно 1,87 кг/л		
Паропроникність	висока V ₁ (S _μ =0,083 м)		
Водопроникність	середня W ₂ (w=0,191 кг/м ² ·год ^{0,5})		
Час висихання*	24 години		
Структура	«камінцева»	«короїд»	
Максимальна товщина шару	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Витрата	від 2,3 кг/м ²	від 2,6 кг/м ²	від 2,8 кг/м ²
База / колір	база DA, можна використати як білу штукатурку або затонувати база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування		

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відрізнятися від вказаних в таблиці.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

ґрунтівки: Biostop E-112, E-110, ES-10.

Суміші для систем теплоізоляції: Т-85, Т-87.

пізніше, ніж через 10 хвилин (за нормальних умов);

- роботи на одній площині виконуються безперервно — від кута до кута будівлі чи приміщення або в межах рельєфних елементів огорожувальних конструкцій;
- у випадку необхідності непланової технологічної перерви вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яка видаляється разом з залишками затверділої суміші після її нанесення та надання фактури, по закінченню перерви роботу продовжити з місця припинення робіт;
- після закінчення або зупинки роботи інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро, маса нетто 25 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;

- свіжнанесену штукатурку протягом 24 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- для збереження рівномірності кольору при оздобленні поверхонь тоновану штукатурку з різних партій рекомендується змішати;
- при високій вологості або низькій температурі повітря час висихання значно збільшується;
- не використовувати для опорядження цоколя;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності — 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморжування при транспортуванні та зберіганні. Після закінчення строку придатності декоративної штукатурки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ДСТУ EN 1062-1:2012 – S₄V₁W₂

*** — система теплоізоляції ТМ Siltek з декоративним опорядженням Siltek Decor Silicon Pro відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б.В.2.6-36:2008, термін ефективної експлуатації складає 25 умовних років (відповідно до протоколу випробування № 18к / 17 від 24.03.2017 р., ДП «ДНІБК»).